

Ciment Colle **INT**

Mortier colle de classe C1 pour carrelage intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Bonne adhérence
- Consistance thixotrope
- Facile à mettre en oeuvre

DESTINATION

- Pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre de formats traditionnels sur mur et sol intérieur.
- Supports : béton, mortier, pierre, brique.

CONSOMMATION

SIMPLE ENCOLLAGE :

2 à 3 Kg/m²

DOUBLE ENCOLLAGE :

4 à 6 Kg/m²

COLORIS

2

Blanc et gris



CONDITIONNEMENT



25Kg

6 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri de l'humidité.

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Eau

Matériel

Spatule crantée

Nettoyage outils : à l'eau avant durcissement du produit.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et débarrassé des parties non adhérentes.
- Le support doit être humidifié préalablement (en particulier pour des applications sur support très absorbant et par temps chaud).
- Le support ne doit pas ressuer l'humidité et être débarrassé de tout film ou flaque d'eau en surface, lors de l'application.

Support particulier : contacter nos services techniques.

PROCESSUS APPLICATION

- Verser dans un récipient 7.5L d'eau par sac de 25Kg.
- Mélanger le tout à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente : 300 tours/minute) jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux, et de couleur uniforme. Laisser reposer de 5 à 10 minutes.
- Appliquer la colle sur le support et la répartir uniformément avec une spatule crantée adaptée en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.
- Épaisseur de la couche : 4 à 10mm.

Température d'application : doit être comprise entre +5°C et 35°C.

