

Decomat

Peinture glycérophtalique pour décoration intérieure.

PROPRIÉTÉS

- Permet de masquer les inégalités de porosité
- Grande facilité d'application
- Bonne résistance au lavage

DESTINATION

- Bois et dérivés
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtres et dérivés
- Métal préalablement recouvert d'un primaire antirouille
- Toutes les anciennes peintures adhérentes

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
7 à 8 m²/kg

TEINTES


24

Voir nuancier

Se fait en blanc mais peut se teinter.



CONDITIONNEMENT



1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1.60 ± 0,05 kg/L**

POINT ÉCLAIR : **45°C**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
	Brosse ou rouleau 	0 à 5%
	Airless 	5 à 8%

Nettoyage du matériel : F33

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



2 heures



8 heures



24 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

- **Menuiseries, bois, plâtres, bétons et dérivés** préalablement imprimés avec une couche d'IKARPRIM
- **Anciennes peintures adhérentes**

