

Ikaroxyle

Produit de traitement préventif et curatif du bois.

PROPRIÉTÉS

- Protection du bois contre les insectes et les champignons
- Peut être recouvert de lasure, peinture ou vernis

DESTINATION

- Sur bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques
- Sur charpentes de construction, sciées ou rabotées

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
1 à 4* m²/L
en curatif

*4 à 5 m²/L en préventif.

TEINTES

Incolore



CONDITIONNEMENT



1L



4L



18L

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais et aéré.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES


ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **0.80 Kg/L**

POINT ÉCLAIR : **45°C**

MATÉRIEL & DILUTION

Matériel

Brosse ou rouleau 

Pulvérisation ou pistolet

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : White Spirit

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher



3 à 5 jours*

*Selon la nature du bois

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Bois neufs ou remis à neuf** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en œuvre. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système adapté à chaque installation spécifique.

PROCESSUS D'APPLICATION

Curative/préventive : jusqu'à saturation, appliquer sur toutes les surfaces du bois. Après sondage et élimination des parties attaquées, forer des trous en quinconce de 8 à 10mm de diamètre à raison de 4 trous au mètre linéaire et d'une profondeur d'environ 2/3 de l'épaisseur du bois. Puis, injecter le produit. Effectuer cette opération 2 ou 3 fois.

