

## Valvitrex

Vernis amino aldéhyde bi-composant pour protection des boiseries.

### PROPRIÉTÉS

- Bonne protection des bois et dérivés
- Bon rendu
- Excellent pouvoir garnissant

### DESTINATION

- Parquets, planchers
- Meubles
- Comptoirs

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**

8 à 10 m<sup>2</sup>/L

selon la nature du support

### TEINTES

Incolore



### CONDITIONNEMENT

#### VERNIS



1L



4L



18L

#### CATALYSEURS

0,1L

0,4L

3 x 0,5L

3 mois en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri de l'humidité.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1 Kg/L**

VISCOSITÉ : **40 à 45KU**

POINT ÉCLAIR : **45°C**

### MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
Diluant VALVITREX	Brosse ou rouleau 	0 à 5%
	Pistolet pneumatique	10%
	Airless 	5%

- Dilution de 5 à 10% pour la première couche.
- Nettoyage des outils : diluant VALVITREX.

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



20 minutes



2 heures



12 heures

**Durée de vie en pot du mélange : 5 heures**

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs préalablement imprimé d'une couche d'**IKAROXYLE**.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage et lavage. Sur anciens vernis brillants, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes. Appliquer ensuite une couche d'**IKAROXYLE**.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en œuvre. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système adapté à chaque installation spécifique.

### PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

Bien mélanger le vernis et le catalyseur en respectant le rapport 1/0,1. Laisser le mélange mûrir 30 minutes environ avant l'application.





**AFNOR NFT 36 005**  
**Famille I, Classe 7b2**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

